Q 40-150 | Epoxy Primer

Kjennetegn

40-150 er et kromatfritt vått-i-vått fyllstoff basert på epoksyharpiks designet for å belegge nyttekjøretøy og for å lakke biler. Meget god flyt, svært hurtig tørking og enestående oversprayabsorpsjon sikrer rask overmalbarhet etter bare 30-45 minutter og optimal glansbevaring samtidig. Perfekt egnet som primer for polyester body fillers og polyester spraying filler. Vedheft til stål, aluminium og sinkete underlag.

Fysiske egenskaper

COLOR

12 M — 12 month

VOC — 2004/42/IIB(c)(540)<540

A:B:C — Paint + hardener 2:1 by volume
Dilution for 40-150 Epoxy Primer, addition 10 - 25 %

Bruk

s — 16 - 22 s 4 mm DIN	1,3 - 1,6 mm 1,6 - 2,0 bar	HVLP — 1,3 - 1,6 mm 1,6 - 2,0 bar
1 - 2	1. 5 - 10 min. 2. 5 - 10 min. 3. 10 - 15 min.	25 - 50 µm

Tørking

	20°C				
	10 - 15 min	30 - 45 min	–	–	–

Oppbevaring

Oppbevar produktet på et ventilert sted. Holdes vekk fra direkte sollys.
Hold mellom + 5 ° C og 20 ° C.

Sikkerhet

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

Dette databladet er kun for informasjonsformål. Så vidt vi vet er de oppgitte dataene i samsvar med den nyeste standarden og er basert på mange års erfaring med produksjon av våre produkter. Opphavsrett: Q-Company Int. GmbH, alle rettigheter forbeholdt.

Version: 28-02-2022

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com